CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

161020340329

检测报告

报告编号 A2200129096101001C

申请单位 泰兴市龙腾光热材料科技有限公司
地　　址 江苏省泰兴市虹桥镇泰常路 88 号

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称	玻璃壶
样品接收日期	2020.05.11
样品检测日期	2020.05.11-2020.05.18

测试内容： 根据客户的申请要求，具体要求详见下一页。

检测结论 所检项目的检测结果满足 GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品的限值要求。

主　　检 吴树强　　审　　核 张园园

批　　准 宋岩　　日　　期 2020.05.18

宋岩
技术经理

苏州市华测检测技术有限公司 检验检测专用章 Inspection & Testing Services

No. R203821258

江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

检测报告

测试摘要:

测试要求	测试结果
GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品	
- 感官要求	**符合**
- 铅（Pb）	**符合**
- 镉（Cd）	**符合**

符合(不符合)表示检测结果满足(不满足)限值要求。

**********详细结果，请见下页**********

检测报告

GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品

▼感官要求

测试方法：GB 4806.5-2016

测试项目	结果	方法检出限	限值	单位
	001			
感官	符合标准要求	--	玻璃制品应无飞边、裂纹及崩损缺口	--

▼铅（Pb）

测试方法：GB 31604.34-2016

食品模拟物：4%乙酸；检测条件：100℃, 15min

测试项目	结果	方法检出限	限值	单位
	001			
铅 (Pb)	N.D.	0.005	0.8	mg/dm ²

▼镉（Cd）

测试方法：GB 31604.24-2016

食品模拟物：4%乙酸；检测条件：100℃, 15min

测试项目	结果	方法检出限	限值	单位
	001			
镉 (Cd)	N.D.	0.0005	0.07	mg/dm ²

备注:


- N.D. = 未检出 (小于方法检出限)
- mg/kg = ppm = 百万分之一
- 实验室浸泡方式为全浸泡，S/V（面积/体积）为 6.0 dm^2/L。
- 迁移试验的结果为第一次浸泡的测试结果。

测试样品/部位描述

001 无色透明玻璃

检测报告

样品图片



*** 报告结束 ***

声明：

1. 检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效；
2. 样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其真实性；
3. 本报告检测结果仅对受测样品负责；
4. 未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告。