CMA 230120140456

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L4494

正本

国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心

检测报告

报告编号： Q2024A0026

样品名称： 硼硅3.3玻璃管

委托单位： 泰兴市龙腾光热材料科技有限公司

标示生产单位： 泰兴市龙腾光热材料科技有限公司

检验类别： 委托检验

国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心

检验专用章

声　　明

1.《检验报告》无检验单位公章或检验报告专用章无效。

2.复制《检验报告》，未重新加盖检验单位公章或检验报告专用章无效。

3.未经本所书面批准，复制《检验报告》的部分内容无效。

4.《检验报告》涂改无效。

5.对《检验报告》有异议，应于接到《检验报告》之日起七日内向检验单位提出书面意见，逾期未提出异议的，视为承认《检验报告》。

6.《检验报告》无检验人、审核人、批准人签字无效。

7.只对送检样品负责。

8.未经本所书面同意，本检验报告书不得用于广告、评优及商业宣传。

检验单位地址：北京市西城区新街口水车胡同13号

邮 政 编 码：100035

电　　话：010-50950470、010-50950474

传　　真：010-50950470

E-mail: glassncsqs@163.com

国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心

检测报告

报告编号：Q2024A0026　　共3页 第1页

样品名称	硼硅3.3玻璃管		
样品批号	/	规格型号	60mm*4.5mm
商　　标	/	样品数量	1个
样品批量	1	生产日期	2024.7.30
委托单位名称	泰兴市龙腾光热材料科技有限公司		
委托单位地址	江苏省泰兴市虹桥镇泰常路采莲桥东88号		
标示生产单位名称	泰兴市龙腾光热材料科技有限公司		
标示生产单位地址	泰兴市龙腾光热材料科技有限公司		
检验数量	1个	检验日期	2024-08-09 2024-09-27
检验项目	部分项目检验		
检验依据和/或判定原则	GB/T28194-2011玻璃双线法线热膨胀系数的测定；GB/T1594-2008纤维玻璃化学分析方法		
检验结论	经对送检样品依据GB/T28194-2011玻璃双线法线热膨胀系数的测定标准进行线热膨胀系数检验；依据GB/T1594-2008纤维玻璃化学分析方法标准进行二氧化硅含量、三氧化二铁含量、三氧化二铝含量、氧化钾含量、氧化钠含量、三氧化二硼含量检验，检验结果见本报告数据页。 （检验报告专用章）		
备注			

检验人（签字）：陈娟　　日　期：2024-09-27

审核人（签字）：连新亚　　日　期：2024-09-30

批准人（签字）：袁秀梅　　日　期：2024-09-30

国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心

委托检测报告

报告编号： Q2024A0026　　样品名称： 硼硅3.3玻璃管

检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
二氧化硅含量	/	80.30%	/
三氧化二铁含量	/	0.02%	/
三氧化二铝含量	/	2.05%	/
氧化钾含量	/	0.05%	/
氧化钠含量	/	4.14%	/
三氧化二硼含量	/	13.30%	/
线热膨胀系数	/	$3.37\times10^{-6}K^{-1}$（20～300℃）	/

国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心

检测报告

报告编号： Q2024A0026　　样品名称： 硼硅3.3玻璃管

样品照片页



Q2024A0026样品照片

以下空白